

Peinture de décoration murale d'aspect semi-brillant garnissant à base de résines alkydes et copolymères en phase aqueuse.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I – Classe 4a/7b2

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur – Extérieur (bois).

SUBJECTILES

Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, bois et matériaux dérivés du bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au D.T.U 59.1.(NF P 74-201-1 et 2).

Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

QUALITES DOMINANTES\ PROPRIETES

- Très faible émission de solvant (COV = 14 g / L).
- Très opacifiant et garnissant.
- Bel aspect poché arrondi.
- Confort d'application comparable aux systèmes peintures glycéro en phase solvant.
- Isole la plupart des tâches courantes.
- Temps ouvert important.
- Pas d'éclaboussures.
- Pratiquement sans odeur.

CARACTERISTIQUES

Liant :	Résines alkydes et copolymères en dispersion aqueuse.
Pigment :	Dioxyde de titane rutile.
Présentation	Peinture thixotropée.
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Satiné moyen. 30-40 GU à 60°.
Extrait sec en poids :	64 % ± 2
Extrait sec en volume :	48 % ± 3
Densité moyenne :	1,39 ± 0.05
Point éclair	Ininflammable.
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/b) : 100g/l (2010). Ce produit contient au maximum 14 g/l .
Emission dans l'air intérieur*	A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .	

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnement	5- 10 L.
Conservation	1 an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
Teintes	Blanc et 645 teintes pastels du nuancier 4041. L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.
Outils	Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet pneumatique et airless. Prêt à l'emploi. Possibilité de diluer à l'eau en 1 ^{ère} couche (2 % maximum). Pistolet airless : dilution à l'eau (5% maximum).
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : environ 10 à 12 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support, du mode d'application et du pourcentage de dilution.
Temps de séchage : à 23°C et 50% H.R	Sec : environ 5 à 6 heures. Recouvrable : environ 12 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1(NF P 74-201) Exécution des travaux avant peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture glycérophtalique en phase aqueuse.
Précautions d'usage	Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit inutilisé et des résidus de nettoyage. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
Travaux Neufs	Après travaux préparatoires et d'apprêt (D.T.U 59.1) : Bois et dérivés (en extérieur) : - SASTONEX IMPRESSION UNIVERSELLE ou ALPHANOVA SATIN PLUS diluée - 1 ou 2 couches ALPHANOVA SATIN PLUS (*) (**) Bois et dérivés (en intérieur) : - 1 couche ALPHANOVA PRIMER ou ALPHANOVA SATIN PLUS diluée - 1 ou 2 couches ALPHANOVA SATIN PLUS (*) (**) Supports métalliques ferreux (en intérieur) : - 1 couche REDOX AK PRIMER - 1 ou 2 couches ALPHANOVA SATIN PLUS (*) (**)

Travaux neufs (suite)	<p>Supports métalliques non ferreux (en intérieur) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 couche REDOX AC MULTIPRIMER - 1 ou 2 couches ALPHANOVA SATIN PLUS (*) (**) <p>Enduits en plâtre coupé, plâtre lissé, ou dérivés (en intérieur) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 couche ALPHANOVA PRIMER ou ALPHANOVA SATIN PLUS diluée - 1 ou 2 couches ALPHANOVA SATIN PLUS (*) (**) <p>Supports à base de liants hydrauliques, béton (en intérieur) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - enduit de rattrapage de planimétrie ou de ratissage (obligatoire) - 1 couche ALPHANOVA PRIMER ou ALPHANOVA SATIN PLUS diluée - 1 ou 2 couches ALPHANOVA SATIN PLUS (*) (**)
Travaux d'entretien	<p>Ancien fond de peintures bien adhérent et en bon état :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 couche ALPHANOVA PRIMER ou ALPHANOVA SATIN PLUS diluée - 1 ou 2 couches ALPHANOVA SATIN PLUS (*) (**).
Travaux de réfection	<p>Ancien fonds de peinture en mauvais état, ancien vernis pelliculaires ou autres revêtements incompatibles.</p> <p>Après remise à nu du support se reporter aux systèmes « travaux neufs ».</p>

(*) Selon classe de finition recherchée.

(**) Dépend du changement de couleur demandé.

LABEL ENVIRONNEMENTAL



www.ecolabels.fr

EU Ecolabel : Fr/007/013

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.